

## DESENGRASANTE



### R7K158 - PARA METALES

Listo para usarse, elimina contaminantes como ceras, silicones, grasas y aceite de superficies metálicas.

Aplicar un panel a la vez, aplicar con rociador o con técnica de dos paños.

Usarlo antes de aplicar masillas, primer y la capa de color.

### SC159 - PARA PLÁSTICOS

Anti estático, listo para usarse. Elimina contaminantes como ceras, silicones, grasas y aceite de superficies plásticas sin generar estática.

Aplicar un panel a la vez, aplicar con rociador o con técnica de dos paños. Usarlo únicamente en plástico desnudo.

## ANTICORROSIVO



### E2G980

**Relación de mezcla:** 1:1  
**Solvente:** R7K981  
**Tipo de pistola:** Boquilla 1.8 - 2.0  
**Presión de aplicación:** 25 - 30 psi  
**Número de manos:** 2 manos  
**Tiempo entre manos:** 3 a 5 minutos  
**Tiempo de secado:** 20 minutos antes de aplicar primario

#### Lijado

No requiere si se recubre el mismo día.  
 Lijar con P320 si seca por más de 24 horas

## PRIMARIOS DE RELLENO



### EBP7210

**Relación de mezcla:** 16:8:1  
**Solvente:** R8KSA1  
**Catalizador:** EBH7211  
**Tipo de pistola:** Boquilla 1.8 - 2.0  
**Presión de aplicación:** 25 - 28 psi  
**Número de manos:** 3 manos  
**Tiempo entre manos:** 3 a 5 minutos  
**Tiempo de secado:** 45 min. para lijado

**Lijado:** Iniciar con P400  
 Finalizar con P600

### EBP7220 / EBP7230

**Relación de mezcla:** 6:2:1  
**Solvente:** R8KSA1  
**Catalizador:** EBH7211  
**Tipo de pistola:** Boquilla 1.8 - 2.0  
**Presión de aplicación:** 25 - 28 psi  
**Número de manos:** 2 - 3 manos  
**Tiempo entre manos:** 3 a 5 minutos  
**Tiempo de secado:** 60 min. para lijado

**Lijado:** Iniciar con P400  
 Finalizar con P600

## COLOR



### COLOR BICAPA

**Relación de mezcla:** 2:1  
**Reductores:** R8KSA1 / R8KSA2  
**Tipo de pistola:** Boquilla 1.3 - 1.4  
**Presión de aplicación:** 22 - 26 psi  
**Número de manos:** 2 - 3 manos  
**Tiempo entre manos:** 3 a 5 minutos  
**Tiempo de secado:** 15 min. antes de aplicar Clear. (Aplicar clear antes de 5 días)

### COLOR MONOCAPA

**Relación de mezcla:** 4:1:1  
**Reductores:** R8KSA1 / R8KSA2  
**Catalizador:** EBH7211  
**Tipo de pistola:** Boquilla 1.3 - 1.4  
**Presión de aplicación:** 26 - 28 psi  
**Número de manos:** 2 - 3 manos  
**Tiempo entre manos:** 5 minutos  
**Tiempo de secado:** Libre de polvo 20 min.  
**Para Pulir:** 24 horas

## BARNICES



### EBT3000

**Relación de mezcla:** 4:1:1  
**Reductores:** R8KSA1 / R8KSA2  
**Catalizador:** EBH7211  
**Tipo de pistola:** Boquilla 1.3 - 1.4  
**Presión de aplicación:** 26 - 28 psi  
**Número de manos:** 2 manos  
**Tiempo entre manos:** 5 minutos

**Tiempos de secado:** Libre de polvo 15 minutos  
**Para Pulir:** 24 horas  
**Para entrega:** 24 horas  
**Secado forzado:** 30 minutos a 140° F, diluido con R8KSA2

**Uso recomendado**  
 Repintado total o parcial

### EBT2000

**Relación de mezcla:** 4:1:1  
**Reductores:** R8KSA1 / R8KSA2  
**Catalizador:** EBH7211  
**Tipo de pistola:** Boquilla 1.3 - 1.4  
**Presión de aplicación:** 26 - 28 psi  
**Número de manos:** 3 manos  
**Tiempo entre manos:** 5 minutos

**Tiempos de secado:** Libre de polvo 15 minutos  
**Para Pulir:** 24 horas  
**Para entrega:** 24 horas  
**Secado forzado:** 30 minutos a 140° F, diluido con R8KSA2

**Uso recomendado**  
 Repintado total o parcial

