



PISOS

DIRECT-TO-CONCRETE 6000

PISOS

DIRECT-TO-CONCRETE 6000

2 EN 1
SELLADOR
+ ACABADO



CARTA DE COLOR

ACRÍLICO
EXTERIOR • INTERIOR

DIRECT TO CONCRETE 6000 Base Solvente Entintable, es un recubrimiento acrílico, sellador y acabado para concreto en un solo paso. Formulado para aplicarse en interiores y exteriores expuestos a tráfico peatonal y tráfico vehicular moderado. Proporciona un acabado de satinado que mejora la apariencia de la superficie. Ya que es entintable, pueden reproducirse múltiples opciones de color. Cuenta con propuesta de 30 colores de arranque.




COLORES
CÁLIDOS




Rojo Cereza DTC-110




Naranja Rústico DTC-159




Arcilla DTC-126




Flor de Cerezo DTC-135



Terracota DTC-167



Arena Azteca DTC-136



Terrazo Rojo DTC-102




Beige Mineral DTC-157

COLORES
FRÍOS



Gris Místico DTC-172



Cielo Gris DTC-140



Gris Nublado DTC-132



Lavanda Oscuro DTC-155



Brisa Marina DTC-146



Niebla DTC-145




Verde Pino DTC-105


COLORES
NEUTROS




Arena Cálida DTC-125



Beige Ártico DTC-149



Blanco Polar DTC-156



Blanco DTC-148



Gris Cenizo DTC-164



Gris Metal DTC-124



Gris Oscuro DTC-128


COLORES
TERROSOS




Avellana DTC-103



Toffe DTC-117




Beige Antiguo DTC-133




Tundra Gris DTC-141



Café Otoño DTC-101



Marrón Ahumado DTC-109



Cabernet DTC-107



Concreto Fresco DTC-165



DIRECT-TO-CONCRETE 6000

- Entintable haciendo uso del sistema color SW-6000
- Acabado de alta durabilidad. No se pela, descascara o decolora con facilidad.
- Seco tocar: 15 min, seco completo: 4h.
- Seco tráfico peatonal: 24 h.
- Seco tráfico vehicular: 72 h.
- Resiste Salitre, limpiadores ácidos y alcalinos, agua, rayos UV, aceite y gasolina
- Resistente al desprendimiento por llantas calientes de vehículos

Acabado: Satinado (80 - 95)
Color: Transparente

Sólidos en volumen: 34% ± 2%
Sólidos en peso: 49% ± 1% *dependerá del color*
VOC: 5.00 lb/gal (600 g/L)

RECOMENDACIONES DE ESPESORES Y RENDIMIENTOS POR CAPA

ESPEORES	STANDARD			
	min.	6 (150)	máx.	9 (225)
Húmedo mils (µm)				
Seco mils (µm)		2.0 (50)		3.0 (75)
Rendimiento Teórico a 1 mils EPS m ² /gal - m ² /L - ft ² /gal		50 - 13 - 538		
Rendimiento m ² /gal - m ² /L - ft ² /gal		20 - 5.28 - 215		

TIEMPO DE SECADO 6.0 MILS HÚMEDO (152.4 µm) @ 50% RH:

SECADO	77°F/25°C
Tocar:	15 min
Manipular:	4 h
Retocar:	8 h
Completo:	24 h

Nota: Los tiempos de secado, dependen de la Temperatura, humedad relativa y espesores de película.

Vida útil de la mezcla:
24 meses, sin abrir. Almacenar en ambientes entre 25 °C (77°F) y 38°C (100°F).

Si desea profundidad de color o incremento de brillo, puede colocar una mano de Direct to Concrete 6000 Transparente como acabado final.



DIRECT-TO-CONCRETE 6000

Tipo de Superficie

- Concreto • Adoquines • Ladrillo, Bloque y estuco
- Tejas • Exteriores de piscinas (Decks)
- Entradas residenciales • Patios y pasillos de jardín

Aplicación



SHERWIN-WILLIAMS®



7419522321112

51027